



Elegant Takfärg

Opis produktu

ELEGANT TAKFÄRG jest w pełni matową, wodorozcieńczalną farbą lateksową. Podczas malowania i schnięcia jest bezwonna. Tworzy gładką, odporną na delikatne przemywanie powłokę. Szybko schnie i nie żółknie z upływem czasu. Dobrze kryje.

Przeznaczenie

Farba ELEGANT TAKFÄRG przeznaczona jest do malowania sufitów wewnątrz budynku. Nadaje się do tynku, betonu, płyt wiórowych i gipsowych, powierzchni pokrytych drobnoziarnistą szpachlówką piaskową, a także uprzednio malowanych sufitów.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą podkładową SCOTTE GRUND lub ELEGANT TAKFÄRG.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć powierzchnię środkiem MÅLARTVÄTT. Sptukać dokładnie wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym.

Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odstonięcia tynku. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Odkurzyć i umyć wodą. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

Powierzchnie ze śladami nikotyny i zniszczeniami wodnymi: Zagruntować SCOTTE GRUND. Malować farbą ELEGANT TAKFÄRG.

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka z grupy BREPLASTA lub VÄGGSPACKEL. Przeszlifować powierzchnię średnioziarnistym papierem ściernym.

Sposób stosowania

APLIKACJA:

Metody – pędzel, wałek, natrysk

ELEGANT TAKFÄRG nie wymaga rozcieńczania. Przed malowaniem produkt należy dokładnie wymieszać. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 1- lub 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały.

Stopień połysku

Pełny mat [2].

Wydajność teoretyczna

3-7 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność, tekstura podłoża oraz metoda aplikacji.



Elegant Takfärg

Opakowania

1 l, 3 l i 10 l

Wskazówki BHP i ppoż

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

Spoivo: dyspersja syntetyczna

Gęstość: 1300 kg/m²

Lepkość: 170 KU

Substancje stałe: 37% objętości

Odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 4

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Kat. A/a. Dopuszczalna LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łączy stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23
www.beckers.pl

Information line: 801 88 99 65, + 48 22 310 95 55