



Scotte Lim & Grund

Opis produktu

SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND) to wodorozcieńczalny klej i akrylowa farba gruntująca. SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND) umożliwia klejenie i gruntowanie "mokro na mokro", co pozwala na racjonalne i oszczędne w czasie tapetowanie tkaniną z włókna szklanego. Do malowania wykończeniowego można użyć farb z grup: SCOTTE lub ELEGANT VÄGGFÄRG. Klej/farbę SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND) bardzo lekko się nanosi, wykazuje minimalną tendencję do chlapania. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością i właściwościami wypętniającymi.

Przeznaczenie

Klej/farba SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND) przeznaczony jest do klejenia i gruntowania tapet z włókna szklanego w "suchych" pomieszczeniach wewnątrz budynku.

Przygotowanie podłoża

Dokładnie oczyścić powierzchnię. Podłoże wysoce absorpcyjne lub o niestabilnej nawierzchni należy zagruntować produktem SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND) rozcieńczonym wodą w stosunku 1:4 (mieszać w proporcji 1 część SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND) z 4 częściami wody).

Sposób stosowania

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND) nałożyć obficie i przykleić tapetę. Natychmiast po przyklejeniu zagruntować powierzchnię SCOTTE LIM & GRUND (KOMBI LIM & GRUND). Farba schnie około 1 godziny. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Tapety ścienne można malować na przykład farbami akrylowymi. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały. Wchodzi w system kolorów Beckersa wg kolorów z bazy A.

Stopień połysku

Półmat [7].

Wydajność teoretyczna

Okolo 3 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

10 l

Wskazówki BHP i ppoż

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.



Scotte Lim & Grund

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

Spoiwo: dyspersja akrylowa
Gęstość: 1250 kg/m³
Lepkość: 135 KU
Substancje stałe: 30% objętości
Odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 2

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łączy stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.