



# Våtrumstäck

## Opis produktu

VÅTRUMSTÄCK jest wodorozcieńczalną, lateksową farbą akrylową. Tworzy trwałe i odtrącające brud nieporowate powierzchnie z półpołyskiem.

## Przeznaczenie

Farba VÅTRUMSTÄCK przeznaczona jest do malowania sufitów i ścian w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania czystości, np. w szpitalach itp.

## Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND, rozcieńczoną pół na pół z wodą.

**Powierzchnie uprzednio malowane:** Umyć środkiem MÅLARTVÄTT. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Ponieważ VÅTRUMSTÄCK może rozpuszczać stare farby lateksowe, powierzchnię przeznaczoną do malowania należy najpierw zagruntować VÅTRUMSGRUND.

**Powierzchnie pokryte tapetą winylową:** Tapety zerwać. Jeżeli się nie da – zerwać tylko te części, które odstają i wyrównać powierzchnie szpachlówką BREPLASTA LW.

**Szpachlowanie i wypełnianie ubytków:** Szpachlówka BREPLASTA LW.

**Klejenie/gruntowanie:** Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Pokryć nierozcieńczoną farbą VÅTRUMSGRUND. Na niewyschniętą farbę nałożyć tapetę z włókna szklanego Tasso 100-V lub Tasso G 45. Odczekać około 1 godzinę i pomalować tapetę farbą VÅTRUMSGRUND. W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko zbiegnięcia się włókna i jego rozejścia na łączeniach. Pracować w rękawicach ochronnych, ponieważ wyschniętą farbę trudno zmyć. Tapetę malować 2 razy farbą VÅTRUMSTÄCK.

## Sposób stosowania

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Do malowania farbą VÅTRUMSTÄCK nie używać tego samego wałka, który wcześniej został użyty do farby VÅTRUMSGRUND. Nawet niewielkie ilości VÅTRUMSGRUND mogą zabrudzić farbą VÅTRUMSTÄCK. Farba schnie około 2 godziny (w temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%). Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Z polewaniem powierzchni wodą należy odczekać 1 tydzień. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

## Kolor

VIT, BAZA A, BAZA C.

## Stopień połysku

Półpołysk [50].

## Wydajność teoretyczna

Okolo 7 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.



# Våtrumstäck

## Opakowania

1 l, 4 l i 10 l

## Wskazówki BHP i ppoż

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do odzysku.

## Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do 25°C.

## Parametry techniczne

Spoiwo: dyspersja akrylowa

Odporność na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998): klasa 1

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Kat. A/b. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 100 g/l. Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.